



DOLKER

FLEX

FLEKSIBILNO LJEPILO ZA PLOČICE

DOLKER - FLEX (C2T) FLEKSIBILNO LJEPILO ZA PLOČICE

NAMJENA:

Poboljšano ljepilo na osnovi cementa sa smanjenim klizanjem za unutarnje i vanjsko ljepljenje zidnih i podnih keramičkih pločica pri zahtjevnijim uvjetima (podno grijanje, gres pločice, granit, ploče velikog formata, pločica na pločicu...)

SASTAV:

cement, punilo do 0,6 mm, aditivi

PRIPREMA PODLOGE:

Podloga (beton, cementna ili produžna žbuka) mora biti čvrsta, očišćena od prašine, masnoća ili nekih starih premaza. Prije nanošenja ljepila podlogu je dobro blago navlažiti vodom.

POSTUPAK UGRADBE:

DOLKER - FLEX se priprema tako da se gotovoj mješavini doda 25 mas% vode (ili na jedan dio vode dodati četiri dijela suhe mješavine), dobro promiješati propelerskom mješalicom do potpune homogenizacije. Izmiješanu masu pustiti 5 min. da odstoji, još jednom promiješati nakon čega se može upotrijebiti za ljepljenje. Zamiješanu količinu treba utrošiti u periodu od 2-3 sata. Pripremljena smjesa ljepila nanosi se na podlogu sa nazupčanom lopaticom u debljini od 3-4 mm. Keramičke pločice prvo uroniti u vodu, a zatim polagati odozdo prema gore.

POTROŠNJA LJEPILA:

3-4 kg/m² ovisno o hrapavosti podloge.

TEMPERATURA UGRADBE:

min. +5°C (278K).

PAKIRANJE:

natron vreće 25 kg.

SKLADIŠTENJE:

u suhim prostorijama na paletama.

TRANSPORT:

Za vrijeme transporta ljepilo zaštititi od utjecaja vlage. Ljepilo nije uvršteno u opasne tvari za prijevoz cestom ili željeznicom.

MJERE SIGURNOSTI:

DOLKER - FLEX ima nadražujuće djelovanje jer sadrži cement.

POSTUPANJE S OTPADOM:

Ostaci od proizvoda: U Skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrstnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04.

ROK UPOTREBE:

12 mjeseci u originalnom pakiranju od datuma označenog na vreći.

KONTROLA KVALITETE:

Ljepilo za keramičke pločice je pod stalnim nadzorom kontrole tvorničke proizvodnje Veličkog kamena d.o.o.

OPASNOST



Oznake upozorenja:

H318 - uzrokuje teške ozljede oka

H315 - nadražuje kožu

H317 - može izazvati alergijsku reakciju na koži

H335 - može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 - čuvati izvan dohvata djece

P289 - nositi zaštitne rukavice / zaštitno odijelo / zaštitu za oči / zaštitu za lice

P305 + P351 + P338 + P310 - U SLUČAJU

DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati s vodom

nekoliko minuta; ukloniti kontaktne leće

ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju.

Nastaviti ispiranje. Nazvati **CENTAR ZA**

OTROVANJA ili liječnika.

P302 + P352 + P333 + P313- U SLUČAJU

DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom

vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili

osipana koži: zatražiti savjet / pomoć

liječnika.

POTROŠNJA LJEPILA

3-4 kg/m² ovisno o hrapavosti podloge

TEMPERATURA UGRADBE

min. **+5°C** (278 K)

PAKIRANJE

25 KG natron vreće



2477

VELIČKI KAMEN d.o.o.
Industrijska ulica 6,
34330 Velika
HRVATSKA

18

Referentni broj izjave o svojstvima: 029/2018

HRN EN 12004

Poboljšano ljepilo na osnovi cementa sa smanjenim klizanjem za unutarnje i vanjsko ljepljenje pločica (C2T)

DOLKER - FLEX

Objavljeno svojstvo:

Reakcija na požar	razred A1
Otpuštanje opasnih tvari	NPD
Početna vlačna čvrstoća prionljivosti	≥1 N/mm ²
Čvrstoća prionljivosti nakon djelovanja topline	≥1 N/mm ²
Čvrstoća prionljivosti nakon uranjanja u vodu	≥1 N/mm ²
Čvrstoća prionljivosti nakon ciklusa smrzavanje/odmrzavanje	≥1 N/mm ²
Klizanje pločica	≤0,5 mm
Otvoreno vrijeme vezanja (20°C, 60% rel. vlage)	≥0,5 N/mm ² nakon 20 min.



VELIČKI KAMEN