



# DOLKER

## — SUPER FLEX —

VISOKO FLEKSIBILNO LJEPILO ZA PLOČICE

### DOLKER - SUPER FLEX (C2TS1) VISOKO FLEKSIBILNO LJEPILO ZA PLOČICE

#### NAMJENA:

Poboljšano fleksibilno ljepilo na osnovi cementa sa smanjenim klizanjem za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidnih i podnih keramičkih pločica pri zahtjevnijim uvjetima (podno grijanje, gres pločice, granit, ploče velikog formata, pločica na pločicu...)

#### SASTAV:

cement, punilo do 0,6 mm, aditivi

#### PRIPREMA PODLOGE:

Podloga (beton, cementna ili produžna žbuka) mora biti čvrsta, očišćena od prašine, masnoća ili nekih starih premaza. Prije nanošenja ljepila podlogu je dobro blago navlažiti vodom.

#### POSTUPAK UGRADBE:

DOLKER - SUPER FLEX se priprema tako da se gotovoj mješavini doda 25 mas% vode (ili na jedan dio vode dodati četiri dijela suhe mješavine), dobro promiješati propellerskom mješalicom do potpune homogenizacije. Izmiješanu masu pustiti 5 min. da odstoji, još jednom promiješati nakon čega se može upotrijebiti za lijepljenje. Zamiješanu količinu treba utrošiti u periodu od 2-3 sata. Pripremljena smjesa ljepila nanosi se na podlogu sa nazupčanom lopaticom u debljini od 3-4 mm. Keramičke pločice prvo uroniti u vodu, a zatim polagati odozdo prema gore.

#### POTROŠNJA LJEPILA:

3-4 kg/m<sup>2</sup> ovisno o hrapavosti podloge.

#### TEMPERATURA UGRADBE:

min. +5°C (278K).

#### PAKIRANJE:

natron vreće 25 kg.

#### SKLADIŠTENJE:

u suhim prostorijama na paletama.

#### TRANSPORT:

Za vrijeme transporta ljepilo zaštititi od utjecaja vlage. Ljepilo nije uvršteno u opasne tvari za prijevoz cestom ili željeznicom.

#### MJERE SIGURNOSTI:

DOLKER - SUPER FLEX ima nadražujuće djelovanje jer sadrži cement.

#### POSTUPANJE S OTPADOM:

Ostaci od proizvoda: U Skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada očvrstnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04.

#### ROK UPOTREBE:

12 mjeseci u originalnom pakiranju od datuma označenog na vreći.

#### KONTROLA KVALITETE:

Ljepilo za keramičke pločice je pod stalnim nadzorom kontrole tvorničke proizvodnje Veličkog kamena d.o.o.

#### OPASNOST



#### Oznake upozorenja:

**H318** - uzrokuje teške ozljede oka  
**H315** - nadražuje kožu  
**H317** - može izazvati alergijsku reakciju na koži  
**H335** - može nadražiti dišni sustav

#### Oznake obavijesti:

**P102** - čuvati izvan dohvata djece  
**P289** - nositi zaštitne rukavice / zaštitno odijelo / zaštitu za oči / zaštitu za lice  
**P305 + P351 + P338 + P310** - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati s vodom nekoliko minuta; ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Nazvati **CENTAR ZA OTROVANJA** ili liječnika.  
**P302 + P352 + P333 + P313** - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipana koži: zatražiti savjet / pomoć liječnika.

#### POTROŠNJA LJEPILA

**3-4 kg/m<sup>2</sup>** ovisno o hrapavosti podloge

#### TEMPERATURA UGRADBE

min. **+5°C** (278 K)

#### PAKIRANJE

**25 KG** natron vreće



2477

VELIČKI KAMEN d.o.o.  
Industrijska ulica 6,  
34330 Velika  
HRVATSKA

17

Referentni broj izjave o svojstvima: 003/2017

HRN EN 12004

Poboljšano fleksibilno ljepilo na osnovi cementa sa smanjenim klizanjem za unutarnje i vanjsko lijepljenje pločica (C2TS1)

#### DOLKER - SUPER FLEX

Objavljeno svojstvo:

Reakcija na požar	razred A1
Otpuštanje opasnih tvari	NPD
Početna vlačna čvrstoća prionljivosti	≥1,0 N/mm <sup>2</sup>
Čvrstoća prionljivosti nakon djelovanja topline	≥1,0 N/mm <sup>2</sup>
Čvrstoća prionljivosti nakon uranjanja u vodu	≥1,0 N/mm <sup>2</sup>
Čvrstoća prionljivosti nakon ciklusa smrzavanje/odmrzavanje	≥1,0 N/mm <sup>2</sup>
Otvoreno vrijeme vezanja (20°C, 60% rel. vlage)	≥0,5 N/mm <sup>2</sup> nakon 20 min.
Klizanje pločica	≤0,5 mm
Poprečna deformacija	≥2,5 mm



# VELIČKI KAMEN